

Spezial-Kleister

hochwertiger, schnelllöslicher Methylcellulose-Kleister

Anwendungsbereich

Zum Verkleben von Vinyl- und Vinylschaumtapeten, allen Arten von Textiltapeten, Glasfasertapeten, papierkaschierten Glasfasertapeten sowie allen schweren Tapeten.

Technische Daten

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Polyvinylacetat
Schüttgewicht: ca. 0,45 g/cm³
pH- Wert: ca. 8,0
Löslichkeit: in ca. 3 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch: 150–200 ml/m²

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund sollte trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein
- Alte, schlecht haftende Tapeten und Leimfarben müssen entfernt werden
- Risse und Löcher ausbessern
- Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe sollten vorbereitet werden
- Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, welche beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten isoliert werden
- Um einen späteren Tapetenwechsel zu erleichtern, empfehlen wir, besonders bei abwaschbaren Tapeten, den Untergrund zu grundieren

Verarbeitung

Spezial-Kleister unter kräftigem Rühren in kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeititerrühren.
Nach 3 Minuten noch einmal kräftig umrühren.

Bei Auftrag auf die Tapete:

Die Tapete gleichmäßig mit dem Spezial-Kleister einstreichen, zusammenlegen und einweichen lassen. Nach entsprechender Einweichdauer wird die Tapete wie gewohnt auf Stoß verklebt und mit einer Tapezierwalze angedrückt.

Hinweise

- Verarbeitungshinweise des Tapetenherstellers beachten
- Zement- und kalkbeständig
- Nicht unter +5° Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten
- Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen
- Kleisterreste sofort mit Wasser abwaschen
- Kühl und trocken lagern

Ansatzverhältnis

Für	Ansatz	Wassermenge pro 200 g Paket	200 g Paket reicht für
Vorkleistern	1 : 40	8 l	50–70 m ²
Raufaser, schwere Tapeten	1 : 25	5 l	25–30 m ²
Spezialverklebung	1 : 20	4 l	20–25 m ²